



## FINITURA

### Влагозащитная пропитка не изменяющая внешний вид покрытия Стикер: Влагозащитная пропитка

#### Свойства:

- Легкость нанесения
- Не изменяет внешний вид покрытия
- Не горючая
- Водоотталкивающая
- Паропроницаема

#### Колеровка:

Не колеруется.

#### Область применения:

Для внутренних работ. Используется для придания дополнительной защиты от влаги всем видам декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Покрытие, обработанное пропиткой Finitura, не меняет и не теряет свой первоначальный декоративный эффект.

Применение пропитки Finitura делает возможным использование деликатных материалов в помещениях с повышенной влажностью: кухнях, ванных комнатах. А также помещениях, требующих регулярной влажной уборки.

#### Тип поверхности:

Подходит для нанесения на любые предварительно подготовленные минеральные основания.

#### Требования к поверхности:

Наносить на однородную, высохшую и чистую поверхность.

#### Расход:

0,05-0,1 л/м<sup>2</sup> - в зависимости от впитываемости поверхности

#### Инструмент:

Валик, кисть, краскопульт.

Рабочий инструмент промыть водой сразу по окончании работ.

#### Нанесение:

Перед нанесением защитите не окрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.

Перед нанесением пропитку Finitura аккуратно перемешайте. Материал готов к применению. Предварительно нанесите выбранное декоративное покрытие, создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению выбранных декоративных покрытий). Нанесение пропитки следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Не допускается смешивание с пропитками других производителей.

#### Состав:

Водная дисперсия полимера, функциональные добавки, вода.

#### Температура обработки:

Наносить при температуре от +5 °C до + 25 °C.

#### Высыхание:

Сухая на ощупь через 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

#### Хранение:

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 °C до +25 °C.



**Технические условия:**

ТУ 5368-004-21326390-2013

**Упаковка:**

1л.

**Утилизация отходов:**

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

**Производитель:**

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.idg-deco.ru](http://www.idg-deco.ru)