



ROMANO

Фасадное декоративное покрытие с эффектом натурального камня травертина

Декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ на акриловой основе, воссоздающая эффект натурального природного травертина. Покрытие Romano имеет высокие показатели водостойкости, паропроницаемости и износостойкости, что делает возможным его применение на фасадах, во влажных помещениях и общественных интерьерах с высокой нагрузкой. Для усиления декоративного эффекта покрытия Romano на фасаде, используйте защитную матовую лессировку Pastello Vernici.

Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- Устойчиво к мытью и стиранию
- Атмосферостойкое
- Стойкость к перепадам температур
- Паропроницаемое
- Пожаробезопасное
- Экологичное

Колеровка

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу ROMANO. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

Область применения

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках и других архитектурных деталях интерьера и экстерьера.

Тип поверхности

Наносится на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная и гипсовая штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др.

Требования к поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Расход

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Primer Di Quarzo грунт-краска с кварцевым наполнителем, используется для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,15-0,3 л/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1 слой.
3. Romano декоративное покрытие	1,5-2 кг/м ²

Инструмент

Валик, шпатель, кельма венецианская из нержавеющей стали, мелкопористый поролоновый валик.
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Нанесение

Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Primer Silicone. Затем нанести грунт-краску Primer di Quarzo. Рекомендуется колеровать грунт-краску Primer di Quarzo на полтона светлее финишного покрытия.



Нанесение материала начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работать по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.

Эффекта «камень травертин»: первый слой нанесите кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Если направление финишного рисунка будет вертикальное, то первый слой нанесите в горизонтальном направлении. Если направление финишного рисунка будет горизонтальное, то первый слой нанесите в вертикальном направлении. Финишный слой нанесите после полного высыхания первого слоя кельмой. Через 5-15 минут, не давая слою полностью высохнуть, краем кельмы создайте углубления, имитирующие камень травертин, держа инструмент перпендикулярно поверхности. После создания необходимого рисунка поверхность материала с усилием заглаживать кельмой, уплотняя его структуру.

Эффект «карта мира»: первый слой нанесите кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Не давая слою высохнуть, мелкопористым валиком, слегка нажимая на него, поднимите небольшую «шубку», убирая, таким образом, неровности с первого слоя. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой локально островками, напоминающие материи на карте мира. После создания нужного рисунка поверхность материала с усилием заглаживать кельмой, уплотняя его структуру.

Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя, после полного высыхания фактуры, рекомендуется нанести крупнопористой губкой, лессирующий состав Pastello Vernici.

Наносить материал Romano при температуре от +5 °С до + 25 °С.

Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Состав

Водная дисперсия акрилового полимера, калиброванный мраморный наполнитель, вода.

Высыхание

Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение

24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +25°С.

Упаковка

Пластиковое ведро 14 кг.

Технические условия

ТУ 5368-004-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Производитель

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.idg-deco.ru